

Silocord® / Special



Kopásálló gumitömlő (silótömlő)

Kiválóan alkalmas szilánkos anyagok, kvarchomok, és más erősen koptató hatású közegekre.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: NR/SBR fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: két kereszttezett rézszál és szövetbetét
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Kopás érték	: 70 mm ³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Felirat:  **SILOCORD®/SPEZIAL FOR SPLITT-SODA-QUARZSAND**

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	40	3542 076098
102	12	126	20	3542 102126

Silocord® / Special / SP



Szívó-nyomó kivitelű silótömlő

Kiválóan alkalmas szilánkos anyagok, kvarchomok, és más erősen koptató hatású közegekre.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: NR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: acéldrót spirál, szövetbetét és két kereszttezett rézszál
Vákuum	: -0,8 bar
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Kopás érték	: 70 mm ³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Felirat:  **SILOCORD® / SPEZIAL / SP Für SPLITT - SODA - QUARZSAND - PN 10 BAR - M**

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	40	3544 076098
102	12	126	20	3544 102126


Siloflat



Laposra feltekerhető cementtömlő

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegekre.

Üzemi nyomás	: 4 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét és rézszál
Kopás érték	: 70 mm ³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Felirat: 

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	4,5	85	40	3540 075000
102	6	114	40	3540 100000